SOLÉKA / GAMME PROFESSIONNELLE

SOLPA85

Finition polyaspartique bi-composante – 85 % solide

Une finition brillante pour protéger durablement les sols décoratifs.

SOLPA85 est une finition polyaspartique bi-composante à 85 % de matières solides. Elle protège les revêtements de sol contre les rayons UV, les taches, les produits chimiques, l'abrasion et les rayures, tout en apportant un aspect brillant facile à entretenir.

Adaptée aux applications intérieures et extérieures, sa formulation facilite l'application et limite les traces de rouleau. Après durcissement complet, la plage de résistance thermique annoncée est de 0 à 200 °F (environ −18 à 93 °C).

LES POINTS FORTS

• Formulation polyaspartique bi-composante à 85 % de matières solides

• Finition brillante, résistante aux UV et facile à nettoyer

• Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures et aux produits chimiques

• Adaptée aux revêtements décoratifs à flocons, quartz et pigments compatibles

• Utilisation intérieure et extérieure, y compris en zones exposées aux UV

• Remise en service rapide et entretien réduit

DOMAINES D'APPLICATION

Garages, habitations, commerces, showrooms, entrepôts et locaux industriels. Finition de systèmes décoratifs en résine, notamment avec flocons ou quartz, sur support et couche de base compatibles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technologie	Résine polyaspartique + durcisseur
Matières solides	85 %
Ratio A:B	1:1 en poids
Conditionnement Soléka	10 kg : A = 5 kg ; B = 5 kg
Coloris	Clair
Aspect	Brillant
Viscosité composant A	1 400 à 1 500 cP
Viscosité composant B	600 à 800 cP
Consommation finition Soléka	400 g/m²
Temps de travail à 20 °C	15 à 45 min
Sec au toucher à 20 °C	3 à 4 h
Circulation légère à 20 °C	6 à 12 h

SOLPA85

Finition polyaspartique – protection et résistance aux UV

PRÉPARATION ET MISE EN ŒUVRE

• Vérifier la propreté, la sécheresse et la compatibilité du support et du système de résine.

• Mélanger les composants A et B selon le ratio 1:1 en poids.

• Appliquer uniformément en respectant la consommation et les conditions du chantier.

• Pour les systèmes décoratifs, contrôler la compatibilité des flocons, quartz ou pigments.

• Protéger le revêtement pendant le séchage et attendre le durcissement avant les sollicitations importantes.

TEMPS, RÉSISTANCE ET CONSERVATION

• Temps de travail à 20 °C : 15 à 45 minutes.

• Sec au toucher à 20 °C : 3 à 4 heures.

• Circulation piétonne légère à 20 °C : 6 à 12 heures.

• Circulation soutenue à 20 °C : 24 à 36 heures.

• Durcissement complet à 20 °C : 5 à 7 jours.

• Résistance thermique annoncée après durcissement : 0 à 200 °F (environ −18 à 93 °C).

• Conservation : 12 mois dans un endroit frais et sec.

RENDEMENT ET FINITIONS

La consommation de référence Soléka en finition est de 400 g/m², soit un rendement théorique de 25 m² pour un kit de 10 kg, hors pertes et variations du support. Le rendement réel dépend de la rugosité, du système décoratif et de l’épaisseur appliquée.

PROTECTION ET ENTRETIEN

La finition brillante facilite l’entretien courant. Éviter toute sollicitation prématurée et adapter les produits de nettoyage à la nature du revêtement et aux contraintes d’exploitation.