SOLÉKA / GAMME PROFESSIONNELLE

SOLPRIM S

Primaire époxy en phase aqueuse – Séchage rapide

Primaire bi-composant à base d’eau, conçu pour faciliter la préparation des supports avant revêtement en résine.

SOLPRIM S est présenté ici avec les caractéristiques du primaire époxy en phase aqueuse figurant dans la documentation technique transmise. Ce système bi-composant est destiné à la préparation de surfaces telles que le béton, le bois, le stratifié et certaines pierres naturelles.

La formulation décrite offre un séchage rapide après application, une faible odeur et une bonne adhérence sur les surfaces compatibles.

LES POINTS FORTS

• Primaire époxy bi-composant à base d’eau

• Séchage rapide : hors poisse après 1 heure à 20 °C

• Faible odeur et système annoncé sans COV

• Bonne adhérence et flexibilité sur surfaces lisses compatibles

• Application et nettoyage des outils à l’eau

• Contribue à réduire les effets de transmission de vapeur d’eau dans le béton

DOMAINES D’APPLICATION

Primaire mince sur supports compatibles avant systèmes époxy décoratifs : flocons, quartz, métalliques et revêtements de sols résidentiels, commerciaux ou industriels.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technologie	Résine époxy + durcisseur, en phase aqueuse
Ratio A:B	2:1 en poids
Conditionnement	15 kg : A = 10 kg ; B = 5 kg
Aspect après séchage	Blanc ; semi-brillant
Adhérence sur béton	Supérieure à 500 psi
Durée de vie en pot	4 heures
Temps de travail à 20 °C	5 à 30 minutes
Hors poisse à 20 °C	1 heure
Circulation légère à 20 °C	2 à 4 heures
Circulation soutenue à 20 °C	6 à 12 heures
Couverture annoncée	1 kg pour 6 à 15 m²

SOLPRIM S

PRÉPARATION ET MISE EN ŒUVRE

• Vérifier la propreté, la cohésion et la compatibilité du support.

• Mélanger les composants A et B au ratio 2:1 en poids.

• Appliquer une couche mince et régulière sur le support préparé.

• Tenir compte du temps de travail indiqué à 20 °C.

• Respecter les temps de séchage avant la suite du système de revêtement.

• Nettoyer les outils à l’eau conformément aux instructions du produit.

TEMPS ET CONSERVATION

• Durée de vie en pot : 4 heures.

• Temps de travail à 20 °C : 5 à 30 minutes.

• Hors poisse à 20 °C : 1 heure.

• Circulation piétonne légère : 2 à 4 heures.

• Circulation soutenue : 6 à 12 heures.

• Durcissement complet : 5 à 7 jours à 20 °C.

• Conservation : 12 mois dans un endroit frais et sec.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La couverture annoncée de 6 à 15 m² par kilogramme varie selon la porosité et les conditions du support. Les délais indiqués sont ceux de la documentation technique à 20 °C.