SOLÉKA / GAMME PROFESSIONNELLE

ANTIDERAPANT

Additif antidérapant à base d’oxyde d’aluminium

Pour une texture de surface favorisant l’adhérence à la marche.

ANTIDERAPANT est un additif sous forme de particules d’oxyde d’aluminium, à incorporer dans les revêtements compatibles afin de créer une texture antidérapante et résistante aux rayures. Il est destiné aux applications intérieures et extérieures, en milieu résidentiel, commercial et industriel.

Les particules sont conçues pour rester en suspension dans le revêtement et ne pas modifier sa couleur. Le produit peut être incorporé dans des systèmes de finition époxy, polyuréthane et polyaspartique compatibles.

LES POINTS FORTS

• Améliore la texture antidérapante du revêtement

• Contribue à la résistance aux rayures

• N’altère pas la couleur de la couche de finition

• Particules de forme sphérique pour un toucher plus doux

• Conçu pour rester en suspension dans les revêtements

• N’augmente pas la viscosité du matériau selon la documentation produit

• Entretien de surface facilité et utilisation intérieure ou extérieure

DOMAINES D’APPLICATION

Garages, ateliers, allées, escaliers, terrasses, plages de piscine, surfaces inclinées, commerces, restaurants, salles de sport, établissements scolaires et zones de service automobile.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Additif antidérapant à base d’oxyde d’aluminium
Présentation	Particules à incorporer au revêtement
Fonction	Texture antidérapante et résistance aux rayures
Compatibilité annoncée	Résines époxy, polyuréthane et polyaspartique ; peintures et finitions compatibles
Effet sur la couleur	Ne modifie pas la couleur du revêtement
Comportement au mélange	Particules conçues pour rester en suspension
Conditionnement Soléka	Sachet de 200 g
Dosage indiqué	3 % du mélange de résine

ANTIDERAPANT

Mise en œuvre et dosage

PRINCIPE D’UTILISATION

L’additif se mélange au revêtement de finition compatible avant son application. Il permet d’obtenir une surface texturée, tout en conservant la teinte du revêtement.

DOSAGE

Dosage Soléka : 3 % du poids du mélange époxy, polyuréthane ou polyaspartique.
Les quantités ci-dessous sont calculées sur cette base, en masse.

Mélange de résine	Quantité d’ANTIDERAPANT
1 kg	30 g
5 kg	150 g
10 kg	300 g
15 kg	450 g
30 kg	900 g

CONSEILS D’APPLICATION

• Préparer le support conformément aux prescriptions du revêtement de finition.

• Préparer et mélanger les composants de la résine suivant leur ratio spécifique.

• Peser l’additif selon la quantité de résine mélangée.

• Incorporer progressivement l’additif et homogénéiser le mélange.

• Appliquer le revêtement avec l’outil adapté en recherchant une texture régulière.

• Réaliser un essai préalable pour valider le niveau de rugosité et l’aspect souhaités.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

Sols décoratifs, zones de passage, garages, escaliers, rampes, terrasses et abords de piscine. Le résultat antidérapant dépend du revêtement, de l’épaisseur, de l’application et de la texture obtenue.

CONSERVATION ET SÉCURITÉ

Conserver le sachet fermé, à l’abri de l’humidité. Éviter la dispersion de poussières lors de la manipulation et respecter les précautions du revêtement utilisé. Aucune classe de glissance normalisée n’est spécifiée dans la documentation fournie.