SOLPRIM TP

Résine époxy de finition transparente – Bi-composante

Une finition cristalline et brillante pour valoriser les sols décoratifs.

SOLPRIM TP est une résine époxy de finition bi-composante, 100 % solide, sans solvant et sans COV selon la formulation décrite. Transparente et autonivelante, elle est destinée à protéger et mettre en valeur les sols époxy décoratifs, notamment les effets métalliques, les flocons décoratifs et les revêtements de couleur unie.

Sa finition très brillante apporte un effet de profondeur. Sa formulation est décrite comme résistante aux rayures, aux chocs, aux produits chimiques et aux huiles.

LES POINTS FORTS

• Finition transparente, cristalline et très brillante

• Formule époxy bi-composante, 100 % solide, sans solvant

• Application autonivelante et faible odeur

• Résistance annoncée aux rayures, aux chocs, aux huiles et aux produits chimiques

• Bonne adhérence et maintien de la brillance

• Possibilité d’ajouter des granulats antidérapants compatibles

DOMAINES D’APPLICATION

Couche de finition sur revêtements époxy décoratifs compatibles : sols métalliques, systèmes à flocons et sols unis. Applications en intérieur ; toute exposition particulière, notamment aux UV, nécessite une validation de l’adéquation du système.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technologie	Résine époxy + durcisseur
Formule	100 % solide, sans solvant
Ratio A:B	2:1 en poids
Conditionnement	15 kg : A = 10 kg ; B = 5 kg
Coloris	Transparent / clair
Aspect	Très brillant
Viscosité composant A	1 500 à 1 600 cP
Viscosité composant B	600 à 800 cP
Temps de travail à 20 °C	30 à 45 min
Sec au toucher à 20 °C	3 à 4 h
Circulation piétonne légère à 20 °C	6 à 12 h

SOLPRIM TP

Finition époxy transparente haute brillance

PRÉPARATION ET MISE EN ŒUVRE

• Préparer un support propre, sain, sec et compatible avec la résine époxy de finition.

• Respecter le ratio de mélange A:B = 2:1 en poids.

• Mélanger soigneusement les deux composants puis appliquer de manière uniforme.

• Pour un effet antidérapant, utiliser uniquement des charges compatibles avec le système.

• Vérifier la compatibilité et les conditions de recouvrement de la couche inférieure avant application.

TEMPS ET CONSERVATION

• Temps de travail à 20 °C : 30 à 45 minutes

• Sec au toucher à 20 °C : 3 à 4 heures

• Circulation piétonne légère à 20 °C : 6 à 12 heures

• Circulation soutenue à 20 °C : 24 à 36 heures

• Durcissement complet à 20 °C : 5 à 7 jours

• Conservation : 12 mois au frais et au sec, en emballage fermé

CONSOMMATION ET RENDEMENT

Consommation recommandée : 150 g/m² par couche. Un kit de 15 kg couvre théoriquement 100 m², hors pertes et variations liées au support.

CONDITIONS D’UTILISATION

Les temps de travail et de durcissement sont donnés à 20 °C. Ils peuvent varier selon la température, l’humidité, l’épaisseur appliquée et l’état du support. Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.