SOLPRIM

Primaire époxy bi-composant · Beige et gris

SOLPRIM est un primaire époxy bi-composant 100 % solide, destiné à la préparation des supports avant la réalisation de revêtements de sols en résine.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Formule époxy bi-composant, 100 % solide
- Bonne adhérence sur un support correctement préparé
- Disponible en deux teintes : beige et gris
- Utilisable en primaire et en couche de base
- Compatible avec les systèmes de finition adaptés

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

Préparation de sols en béton neufs ou existants, avant l'application de systèmes décoratifs en résine, notamment avec flocons ou autres finitions compatibles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Résine époxy et durcisseur – 100 % solide
Teintes	Beige et gris
Ratio de mélange	A:B = 2:1 en poids
Conditionnement	Kit de 15 kg : A = 10 kg ; B = 5 kg
Temps de travail à 20 °C	25 à 30 min
Sec au toucher à 20 °C	3 à 5 h
Circulation légère à 20 °C	6 à 12 h
Durcissement complet à 20 °C	5 à 7 jours

SOLPRIM

Application et recommandations

CONSOMMATION

Application en primaire	250 g/m²
Application en couche de base	350 g/m²
Total pour les deux couches	600 g/m²
Rendement théorique du kit 15 kg	25 m² pour les deux couches, hors pertes

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être sain, sec, propre et débarrassé des poussières, laitances, huiles et autres contaminants. Vérifier l'état du support et les conditions d'application avant mise en œuvre.

MISE EN ŒUVRE

- Homogénéiser séparément les composants si nécessaire.
- Incorporer 2 parts en poids de composant A pour 1 part de composant B et mélanger soigneusement.
- Appliquer une première couche en primaire à raison de 250 g/m².
- Après le délai de recouvrement adapté, appliquer la couche de base à raison de 350 g/m².
- Respecter les recommandations du système de finition et les conditions du chantier.

STOCKAGE ET SÉCURITÉ

Conserver les emballages d'origine fermés, dans un endroit frais et sec. Porter les équipements de protection adaptés et consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.

Les consommations et temps indiqués sont théoriques et peuvent varier selon la porosité du support, la température et les conditions d'application.